



BESCHRIJVING

Bolivia Super-Plamuur is een kunsthars versterkte gipsplamuurpasta voor het vullen en egaliseren van minerale ondergronden alsook voor het vullen van naden tussen gipskartonplaten zonder nadenband.

TOEPASSING

Bolivia Super Plamuur is toepasbaar op alle minerale ondergronden (bv. beton, gips-, kalk- en cementstuc etc.) en op gipskarton-, gipsvezel-, cementvezel- en gelijkaardige droogbouwplaten. Niet geschikt voor plamuur-werkzaamheden aan hout, glas, kunststof en metaal.



TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen
Geschikt voor:	minerale ondergronden
Laagdikte:	tot 10 cm
Grondstofbasis:	natuurgips, kunsthars, methylcellulose
Soortelijk gewicht:	ca. 1,00 g/cm ³
pH waarde:	7-8
Verwerkingstijd:	ca. 45 minuten bij 20°C
Brandverloop:	A1 conform DIN EN 13501-1
Buigtreksterkte:	387 N conform DIN EN 13963-3B
Verpakking:	500 gram en 2 kg
CE-conform volgens:	DIN EN 13963 - plamuurtype: 4B DIN EN 13279-1 Gips-oppervlakteplamuur: C7/20/2
Houdbaarheid:	48 maanden

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkmethode: plamuurmes
- Type verdunning: water
- Conditie: temperatuur min. 5°C
- Verbruik: 1 kg poeder per m² bij 1 mm laagdikte
- Relatieve vochtigheid: max. 80%
- Aanbevolen laagdikte: 0 tot 10 cm

EIGENSCHAPPEN

- Voor het vullen en egaliseren van minerale ondergronden alsook voor het vullen van naden tussen gipskartonplaten zonder nadenband.
- Optimale hechting, ook op moeilijke ondergronden.
- Met vezel en kunsthars versterkt.
- Gelijmatige droging zonder scheuren en krimpt niet.
- Verwerkbaar in laagdikte van 0 tot meer dan 10 cm.
- Circa 45 minuten verwerkbaar.
- Voor het plamuren volgens de kwaliteiten F1 - F3.



BEHANDELING

Voorbehandeling: De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Op zeer glad beton, de snijkanten van gips-karton, zanderige, krijtende en sterk zuigende ondergronden met bijvoorbeeld Flevopol uni aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing: 2 delen Super Plamuur in 1 deel schoon, koud water strooien (1 kg Super Plamuur in 500 ml water), 3 minuten krachtig roeren en het product binnen 45 minuten verwerken. De eventuele oneffenheden van de nog niet droge plamuur met een vochtige sponsspaan glad maken of na volledige droging schuren. Indien nodig de geplamuurde plaatsen of het totale oppervlak schuren en met bijvoorbeeld Flevopol uni behandelen om ongelijkmatige droging van later aangebrachte bedekkingen te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen: Aanwijzingen van de gipsvezel en gips-karton platen producent opvolgen. Niet verwerken onder een kamer- en ondergrondtemperatuur van 5 °C. Na gebruik het gereedschap direct reinigen met water. Gesloten en droog bewaren.